ORAJET® 3162-X RA KALANDROWANA, MONOMERYCZNA FOLIA PCV DRUKU SOLWENTOWEGO Z SZARYM KLEJEM W TECHNOLOGII RapidAir (KANALIKI)

OPIS:

Monomeryczna folia PCV, biała połysk i mat.

MATERIAŁ KRYJĄCY:

Powlekany silikonem papier, 145 g/m^2

ŚRODEK KLEJĄCY:

Szary poliakrylan na bazie wody, usuwalny z mikrokanalikami.

ZAKRES STOSOWANIA:

Krótko i średniookresowa reklama zewnętrzna charakteryzująca się jaskrawymi i intensywnymi kolorami. Technologia RapidAir pozwala na łatwą i szybka aplikację bez pozostawiania pęcherzyków powietrza pod folią, które podczas raklowania wyprowadzane jest poprzez mikrokanaliki w kleju.

TECHNIKA ZADRUKU:

Druk solwentowy, UV i latex.

DANE TECHNICZNE*:

Grubość* (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej)	100 mikronów
Stabilność wymiarów (FINAT-TM 14)	Naklejona na stal, nie wykazuje zmian w kierunku poprzecznym, w kierunku wzdłużnym <0,4 mm
Odporność na wodę (DIN 50 021)	Naklejona na aluminium, po 48h/23 ºC, nie wykazuje zmian
Odporność na temperaturę	Naklejona na aluminium, -40ºC do +80ºC
	nie wykazuje zmian
Klasa palności	Naklejona na stal, samogasnąca
Siła sklejania (FINAT-TM1, po 24h na stali nierdzewnej)	16 N/25mm
Odporność na rozciągnięcie (DIN 53455)	
wzdłużne	min. 19MPa
poprzeczne	min. 19MPa
Odporność na rozdarcie (DIN 53455)	
wzdłużne	min. 130%
poprzeczne	min. 150%
Zalecana temperatura naklejania	> 10 ºC
Okres składowania**	2 lata
Okres trwałości	do 4 lat (nie zadrukowana)

(przy właściwym użytkowaniu i naklejeniu przez specjalistę)

* -wartość uśredniona ** -w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20ºC i w wilgotności względnej powietrza 50%.

Uwaga:

Powierzchnia na która naklejana jest folia musi być oczyszczona z kurzu, smarów oraz innych zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przyklejenie się tego produktu. Świeżo lakierowane lub malowane powierzchnie powinny być pozostawione do wyschnięcia przez minimum 3 tygodnie. Możliwości zastosowania wybranych lakierów lub farb z folią samoprzylepną powinny zostać sprawdzone przed ostatecznym naklejeniem folii. W przypadku laminowania, należy odczekać 48-72 godzin w celu całkowitego wyschnięcia wydruku. Przed naklejeniem folii należy sprawdzić, czy pomiędzy folią, a podłożem nie zachodzą reakcje chemiczne. Ponadto powinny być wzięte pod uwagę wszelkie informacje dotyczące aplikacji folii, opublikowane przez Orafol Europe GmbH (http://www.orafol.com).

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem.